



S-OIL SEVEN RED #7 SN

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание продукта

Продукт S-OIL SEVEN RED #7 SN изготовлен на основе синтетического базового масла для всех бензиновых двигателей. Он подходит для новейших моделей двигателей (многоклапанных, с турбонаддувом, с/без каталитического нейтрализатора) и автомобилей, требующих эксплуатационных характеристик на уровне API SN.

Варианты применения

- Все бензиновые двигатели, в особенности - двигатели, созданные по последним технологиям (многоклапанные, с турбонаддувом, с/без каталитического нейтрализатора), с наддувом или без, используемые в автомобилях
- Подходит для любых поездок (в городе, на шоссе) и в особенности - в тяжелых условиях эксплуатации
- Подходит для всех стилей вождения, интенсивных скоростей и любых погодных условий
- Подходит для использования в двигателях СНГ/СПГ/СГ (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50)

Особенности и потенциальные преимущества

- Соответствует требованиям API SN и ILSAC GF-5, что является гарантией высокого и постоянного качества смазочных материалов
- Обеспечивает легкий холодный запуск благодаря своей исключительной текучести при низкой температуре и сохраняет крайне прочную масляную пленку даже при очень высокой рабочей температуре
- Защищает механические части и полностью сохраняет параметры мощности двигателя, способствуя поддержанию его новизны и прочности
- Низкие классы вязкости обеспечивают снижение трения и создают экономию топлива, что снижает выбросы CO₂

Уровень эффективности

- API (Американский нефтяной институт): SN/CF
- API (Американский нефтяной институт): SN-RC (5W-20/30, 10W-30)
- ILSAC : GF-5 (5W-20/30, 10W-30)

Стандартные свойства

	Метод	Единица измерения	5W-20	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50	
Удельный вес	ASTM D1298	-	0,862	0,856	0,853	0,849	0,862	0,869	0,872	
Вязкость	40°C	ASTM D445	сСт	48,5	65,3	90,5	60,2	96,4	108,5	182,0
	100°C	ASTM D445	сСт	8,4	11,0	14,9	10,1	14,4	14,2	21,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	149	162	172	152	149	134	140	
Температура вспышки	ASTM D92	°C	241	221	229	245	245	231	233	
Температура застывания	ASTM D97	°C	-35	-40	-35	-34	-33	-31	-31	

КОРПОРАЦИЯ S-OIL
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN RED #7 SN
2021.03.16.

Данный смазочный материал, используемый в соответствии с рекомендациями и для применения, для которого он был разработан, не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.

S-OIL: Для общего использования